



KALKopor - Kalkfeinputz 0,5 mm



Biologie: Dieses Produkt wird mit Grander Wasser hergestellt.

Definition: KALKopor-Feinputz ist ein rein mineralischer Nasswerkmörtel der Mörtelgruppe Pia (Luftkalk). Zu verwenden für Neubauten und zur Altbausanierung für Innen und Außen. KALKopor-Feinputz zeichnet sich besonders durch seine Diffusions- und Kapillaroffenheit und der daraus resultierenden raumklimaregulierenden Wirkung aus.

Beschreibung: KALKopor - Feinputz aus Sumpfkalk, weißem Marmorsand und KALKopor Additiv ist ein lufthärtender Oberputz. Einsatzgebiete: Außen- u. Innen auf KALKopor- und POROment Grobputz oder sonstigen saugenden Unterputzen anwendbar. Die Untergrundprüfung hat nach ÖNORM B3346 zu erfolgen. Bei Ausbesserungsarbeiten an Altputzen muss die Wandfläche rau, griffig, saugfähig, nicht wasserabweisend und frei von losen Teilen sein. Nicht für Verfliesung geeignet. Im Sockelbereich ist der Putz mit zum System passender Farbe zu schützen.

Mischanleitung: KALKopor Feinputz mit dem Quirl aufrühren bis eine homogene Masse entsteht. Eventuell durch Beigeben von etwas Wasser die Konsistenz einstellen.

Zu verwendende Werkzeuge: **geglättet:** Glättkelle/venezianische Kelle, Spachtel; **fein abgerieben:** Holz oder Kunststoffhobel (ggf. zusätzlich mit Schwammbrett); **groß abgerieben:** Filzbrett; Feinabstufungen mit einer Malerbürste/Schwamm.

Verarbeitung: Bei der **nass in nass** Technik kann schon am nächsten Tag der Feinputz aufgezogen werden. Einen Tag vor den Verputzarbeiten die Mauer gut vornässen. Verputzarbeiten oder Anstriche mit Kalk dürfen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regeneinwirkung, unter +10° Celsius, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr vorgenommen werden.

Maximale Putzstärke 1,5mm

Lagerung: Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig

Entsorgung: Materialreste können zum Bauschutt gegeben werden

Sicherheitshinweise: Sumpfkalk ist reizend (enthält Calciumhydroxid). Schützen Sie Haut und Augen!

Endbeschichtung für Außen u. Innen: Biofarbe auf Kalkbasis

Verbrauch: 1 Kübel reicht für ca. 5-6m² Wandfläche bei 1,5mm Putzstärke

Lieferform: 15 kg im Kübel

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Bei Verwendung als Außenputz ist der Putz gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen (Anstrich oder Oberflächenhydrophobierung). Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom Feuchtigkeitsschub und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen. Von den Angaben dieses Merkblatts abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.

Bautenschutz Buschek GmbH, A - 7011 Siegendorf, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43 (0) 2687/42717
Fax: +43 (0) 2687/42717/15
e-mail: office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z
Landesgericht Eisenstadt
Firmensitz: 7011 Siegendorf
Geschäftsführer: Alfred Buschek

UID-Nr.: ATU62732207
DGNr.: 900904666
ARA Nr.: 15810

Raiffeisen Landesbank BGLD
BLZ: 33000 Kto.-Nr. 1.098.573
BIC-Nr.: RLBBAT2E
IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573

