



## KALKopor – Kalkglätte/Spachtel 0,25 mm



**Biologie:** Dieses Produkt wird mit Grander Wasser hergestellt.

**Definition:** KALKopor Kalkglätte weiß ist eine verarbeitungsfertige, rein mineralische Spachtelmasse, bestehend aus mindestens 1-jährig abgelagerten Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25mm. Dieses Material ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders zur Herstellung von glatten Oberflächen auf KALKopor- u. PORoment Putzen im Innenbereich. KALKopor-Kalkglätte weiß ist geruchsneutral, hoch kapillar- und diffusionsoffen und wirkt durch die alkalischen Eigenschaften von Sumpfkalk nachhaltig Keim- u. Schimmel tötend. Die Glätte kann grundsätzlich auf allen saugfähigen und mineralischen Untergründen verwendet werden.

**Verarbeitung:** KALKopor-Kalkglätte weiß ist einfach zu verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Putz- und Mauerteilen sein. Die Glätte sollte vor dem Auftrag nochmals gut durchgerührt werden. Untergründe sind ausreichend vor zu nässen und auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitsunterbrechungen immer wieder gut nach zu nässen. KALKopor Kalkglätte weiß ist bereits anwendungsfertig eingestellt und wird in der Regel mit einer Glättkelle oder Traufel aufgezogen. Durch ein zusätzliches Verdünnen mit Wasser kann die Konsistenz der Glätte auf die jeweilige Untergrundbeschaffenheit angepasst werden. Als maximale Auftragsstärke pro Schicht empfehlen wir 0,75 mm. Nicht bei Temperaturen unter +10° Celsius verarbeiten.

**Abtönung:** KALKopor-Glätte ist im getrockneten Zustand annähernd weiß. Für farbig strukturierte Oberflächen bietet sich die Zugabe von kalkechten Erdpigmenten an. Zudem bildet die Glätte einen ausgezeichneten Untergrund für diverse Wandlasurtechniken.

**Verbrauch:** 1 Kübel reicht für ca. 20 m<sup>2</sup> (je nach Untergrund und Glättstärke)

**Lieferform:** 15kg im Kübel

**Lagerung:** Unbegrenzt lagerbar bei Schutz vor Frost und Austrocknung

**Entsorgung:** Materialreste können auf den Kompost oder zum Bauschutt gegeben werden

**Sicherheitshinweise:** Sumpfkalk ist reizend (enthält Calciumhydroxid). Schützen Sie Haut und Augen!

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Bei Verwendung als Außenputz ist der Putz gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen (Anstrich oder Oberflächenhydrophobierung). Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom Feuchtigkeitsschub und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen. Von den Angaben dieses Merkblatts abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden.

### Bautenschutz Buschek GmbH, A - 7011 Siegendorf, St. Margarethner Str. 49

Tel.: +43 (0) 2687/42717  
Fax: +43 (0) 2687/42717/15  
e-mail: office@buschek.at

Firmenbuch Nr.: FN 281366z  
Landesgericht Eisenstadt  
Firmensitz: 7011 Siegendorf  
Geschäftsführer: Alfred Buschek

UID-Nr.: ATU62732207  
DGNr.: 900904666  
ARA Nr.: 15810

Raiffeisen Landesbank BGLD  
BLZ: 33000 Kto.-Nr. 1.098.573  
BIC-Nr.: RLBBAT2E  
IBAN-Nr.: AT96 3300 0000 0109 8573

